

Объёмно-насыпная плотность щебня в естественном состоянии
с 01.10.2025 по 31.12.2025 г. составляет:

Щебень из горных пород ГОСТ 32703-2014:

1. Смесь фракций от 4 до 16 мм - 1,38 т/м³;
2. Фракция от 8 до 16 мм - 1,38 т/м³;
3. Фракция от 16 до 31,5 мм - 1,37 т/м³;
4. Фракция св. 31,5 до 45 мм - 1,34 т/м³;
5. Фракция от 31,5 до 63 мм - 1,34 т/м³;

Щебень из плотных горных пород ГОСТ 8267-93:

1. Смесь фракций от 5 до 20 мм - 1,40 т/м³;
2. Смесь фракций от 5 до 20 мм (м.) - 1,40 т/м³;
3. Фракция св. 20 до 40 мм - 1,39 т/м³;
4. Фракция св. 40 до 70 мм - 1,34 т/м³;
5. Фракция св. 40 до 80 мм - 1,34 т/м³;

Смесь щебёночно-песчаная СТБ 2318-2013:

1. Смесь С12 (фракция 0-10 мм) - 1,47 т/м³;
2. Смесь С6 (фракция 0-40 мм) - 1,62 т/м³;
3. Смесь С1 (фракция 0-40 мм) - 1,62 т/м³;

Несвязанные смеси, смесь доломитового щебня EN 13285-2018:

1. Фракция 0/45 мм - 1,75 т/м³

Отсев от дробления доломитовых пород - ТУ ВУ 300200623.003-2017 - 1,47 т/м³.