

Міністэрства архітэктуры і будаўніцтва
Рэспублікі Беларусь
Адкрытае акцыянернае таварыства «Даломіт»
(ААТ «Даломіт»)

вул. Цэнтральная, 23, 210012, г. Віцебск
тэл.: 8 (0212) 69 19 49, факс: 8 (0212) 69 43 06
www.dolomit.by E-mail: info@dolomit.by
УНП 300200623 ОКПО 002945852000
р/р ВУ17ВАРВ30122070300120000000 БИК ВАРВВУ2Х
ААТ «Белаграпрамбанк» г. Мінск, пр-т Жукава, 3



Министерство архитектуры и строительства
Республики Беларусь
Открытое акционерное общество «Доломит»
(ОАО «Доломит»)

ул. Центральная, 23, 210012, г. Витебск
тел.: 8 (0212) 69 19 49, факс: 8 (0212) 69 43 06
www.dolomit.by E-mail: info@dolomit.by
УНП 300200623 ОКПО 002945852000
р/с ВУ17ВАРВ30122070300120000000 БИК ВАРВВУ2Х
ОАО «Белаграпропромбанк» г. Минск, пр-т Жукова, 3

30.06.2026 № 12/ 2745
На № Ад

Руководителям организаций

О предоставлении информации

ОАО «Доломит» сообщает, что объемно-насыпная плотность в естественном состоянии с 01.07.2026 по 30.09.2026 составляет:

- щебень из горных пород (доломитовый) – ГОСТ 32703-2014:
 - смесь фракций от 4 до 16 мм – 1,38 т/м³;
 - фракция от 8 до 16 мм – 1,36 т/м³;
 - фракция от 16 до 31,5 мм – 1,37 т/м³;
 - фракция от 31,5 до 45 мм – 1,34 т/м³;
 - фракция от 31,5 до 63 мм – 1,34 т/м³;
- щебень из плотных горных пород (доломитовый) – ГОСТ 8267-93:
 - смесь фракций от 5 до 20 мм – 1,36 т/м³;
 - смесь фракций от 5 до 20 мм (м.) – 1,36 т/м³;
 - фракция св. 20 до 40 мм – 1,37 т/м³;
 - фракция св. 40 до 70 мм – 1,34 т/м³;
 - фракция св. 40 до 80 мм – 1,34 т/м³;
- смесь щебеночно-песчаная – СТБ 2318-2025:
 - смесь С12 (фракция 0-10 мм) – 1,43 т/м³;
 - смесь С6 (фракция 0-40 мм) – 1,60 т/м³;
 - смесь С1 (фракция 0-40 мм) – 1,60 т/м³;
- несвязанные смеси, смесь доломитового щебня – EN 13285-2018:
 - фракция 0/45 мм – 1,75 т/м³;
- отсев от дробления доломитовых пород – ТУ ВУ 300200623.003-2017 – 1,43 т/м³.

Первый заместитель генерального
директора – главный инженер

С.А.Куликов