

Объёмно-насыпная плотность щебня в естественном состоянии  
с 01.10.2024 г. по 31.12.2024 г. составляет:

Щебень из горных пород ГОСТ 32703-2014:

1. Фракция 4-16 мм - 1,38 т/м<sup>3</sup>
2. Фракция 8-16 мм - 1,38 т/м<sup>3</sup>
3. Фракция 16-31,5 мм - 1,37 т/м<sup>3</sup>
4. Фракция 31,5-45 мм - 1,34 т/м<sup>3</sup>
5. Фракция 31,5-63 мм - 1,33 т/м<sup>3</sup>

Щебень из плотных горных пород ГОСТ 8267-93:

1. Фракция 5-20 мм - 1,40 т/м<sup>3</sup>
2. Фракция 5-20 мм (мытый) - 1,38 т/м<sup>3</sup>
3. Фракция 20-40 мм - 1,39 т/м<sup>3</sup>
4. Фракция 40-70 мм - 1,34 т/м<sup>3</sup>
5. Фракция 40-80 мм - 1,34 т/м<sup>3</sup>

Смесь:

1. Смесь С12 (фракция 0-10 мм) - 1,49 т/м<sup>3</sup>
2. Смесь С6 (фракция 0-40 мм) - 1,63 т/м<sup>3</sup>
3. Фракция 0-45 мм - 1,75 т/м<sup>3</sup>